



FIJAMOR

Fijador de pinturas



DESCRIPCIÓN

Imprimación está indicado para favorecer el anclaje de pinturas, especialmente en paramentos de yeso, perlita y soportes antiguos. Tiene gran penetración sobre el soporte y una buena adherencia, favoreciendo la posterior aplicación de la pintura. Produce una eficaz homogeneización del soporte. Esta imprimación aporta una buena capacidad de cohesión en soportes poco consistentes.

COMPOSICIÓN

Producto basado en una emulsión de copolímeros acrílicos de muy pequeño tamaño de partícula, en suspensión acuosa.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Gran penetración sobre el soporte.
- Buena adherencia, favoreciendo la posterior aplicación de la pintura.
- Eficaz homogeneización del soporte.
- Buena capacidad de cohesión en soportes poco consistentes.

SOPORTES

SUPERFICIES NUEVAS

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes.
- Aplicar FIJAMOR según su modo de empleo.

SUPERFICIES ANTIGUAS

- Eliminar la contaminación de moho con lejía u otro descontaminante adecuado, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
- Nivelar las irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar
- Aplicar FIJAMOR según su modo de empleo.

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta homogeneizar el producto.
- Diluir con dos o tres partes de agua.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Tiempo de secado al tacto: 60 minutos.
- La limpieza de los útiles se realizará con agua inmediatamente después de su utilización.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
- Almacenar en lugares frescos y secos.

PRESENTACIÓN

ADITIVOS E IMPRIMACIONES

FIJAMOR

DATOS TÉCNICOS

Envases de 5 y 25L.

Estabilidad en almacenamiento en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad y resguardados del frío y el calor intensos: 2 años.

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)	
Diluyente	Agua
Peso específico	1,03 kg/L
Rendimiento	6-8 m²/L según soporte
Secado al tacto	60 minutos
Tiempo de repintado	8 horas mínimo

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.