BOSCO
DECORSTONE

PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN
Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31
e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com

22 x 85 cm / 8,8" x 34"

GRES PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES/ GRÈS CÉRAME

Bosco Arena 22x85 **M20**
15.825.17.2773

Bosco Natura 22x85 **M20**
15.825.117.2773

Bosco Argent 22x85 **M20**
15.825.135.2773

Bosco Moka 22x85 **M20**
15.825.240.2773

Bosco Cenere 22x85 **M20**
15.825.274.2773

Bosco Taupe 22x85 **M20**
15.825.285.2773

Malla Bosco Arena 30x30 **P77**
25.635.17.2773 (*)

Malla Bosco Natura 30x30 **P77**
25.635.117.2773 (*)

Malla Bosco Argent 30x30 **P77**
25.635.135.2773 (*)

Malla Bosco Moka 30x30 **P77**
25.635.240.2773 (*)

Malla Bosco Cenere 30x30 **P77**
25.635.274.2773 (*)

Malla Bosco Taupe 30x30 **P77**
25.635.285.2773 (*)

DIN 51130	UNE-ENV 12633
R10	CLASE 1

(*) 11 / 17,49

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
22 x 85	8	1,50	45	67,50	31,50	1443,5

Rodapié Romo
7X85 **P30**
PZ/CJ 24 – KG/CJ 28,8

Rodapié Cortado
7X85 **P25**
PZ/CJ 24 – KG/CJ 28,8

*Peldaño
22x85 **P71**
PZ/CJ 10 – KG/CJ 38

*Peldaño Especial
22x85 **P120**
PZ/CJ 6 – KG/CJ 24

*Ángulo
22X22 **P75**
PZ/CJ 10 - KG/CJ 10,00

*Ángulo Especial
22X22 **P167**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 8,00

*Fabricación sobre pedido *Made in order *Fabrication sur demande

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GRES PORCELÁNICO (DECORSTONE)
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (DECORSTONE)

RESIDENCIALES/ RESIDENTIAL

FACHADAS EDIFICIOS/ FAÇADE

		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
GRUPO BIa Absorción de agua < 0,5%				
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma / Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm²	45 - 60 N/ mm²
	Fuerza de rotura / Breaking strength		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) / Resistance to deep abrasion (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible / Test method available	<7,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible / Test method available	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible / Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química / Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible / Test method available	Cumple la norma / Conforms to standard
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas / Cleaning products and pool reactive agents		Mínimo UB / Minimum UB	Clase UA / Class UA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple la norma / Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento / Resistance to stains		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos / According to models

PAMESA cerámica

BOSCO / DECORSTONE

BOSCO
DECORSTONE

PAMESA cerámica

BOSCO ARENA

BOSCO ARGENT

BOSCO CENERE

BOSCO NATURA

BOSCO MOKA

BOSCO TAUPE