ASFALTEX

Prestigio en Impermeabilización y Soluciones Acústicas Eficaces

VELO DE VIDRIO 50 / MALLA CON VELO DE VIDRIO 100

Descripción

VELO DE VIDRIO 50 es una armadura de fieltro de fibra de vidrio tipo 50 g/m2.

MALLA CON VELO DE VIDRIO 100 es una armadua de malla con fieltro de fibra de vidrio tipo 100 g/m2

Aplicaciones

VELO DE VIDRIO 50

Utilizable junto con pintura / revestimiento **CAMPOLIN** para la obtención de capas flexibles in situ.

MALLA CON VELO DE VIDRIO 100

Utilizable junto con **CAMPOLIN** para la obtención de capas flexibles in situ. Adecuada cuando se requieran mayores resistencias a la tracción.

Instrucciones de empleo

Sobre la superficie preparada se aplica una capa de **CAMPOLIN** y acontinuación la armadura de vidrio (VELO DE VIDRIO o MALLA CON VELO DE VIDRIO) solapado 8 cm; se ha de procurar que quede bien inpregnada y sin dejar aire ocluído.

Características

Velo 50 / Malla con velo 100

Masa nominal, g/m2:

50	100

Grueso medio, mm:

0,2	0,4

Resistencia a la tracción, N/5 cm valor medio:

Longitudinal:

170	800

Transversal:

170	800

Norma:

Velo de Vidrio:

UNE 104-204 TIPO FV-50

Malla de velo 100:

UNE 104-204

Una vez seca la capa anterior se aplica otra capa de **CAMPOLIN** y opcionalmente una tercera capa.

Normas

De acuerdo con la **norma UNE. 53410 y UNE. 53413**

Envasado y almacenaje

Numero de codigo

1945 12 - VELO DE VIDRIO 50 - Rollo de 50 m x 1 m = 50 m2
1945 18 - VELO DE VIDRIO 50 - Rollo de 200 m x 1 m = 200 m2
1929 14 - MALLA CON VELO DE VIDRIO 100 - Rollo de 100 m x 1 m = 100 m2