













## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

Gres extrusionado de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado en monococción  
*White body extruded stoneware with a low water absorption single fire glazed, according to EN 14411, group Alb*

NORMA TEST	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REQUISITOS STANDARDS	RESULTADOS RESULTS
ISO 10545-2	 Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	$\pm 1,5\%$ $\pm 10\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 1,0\%$ $\pm 1,5\%$	Cumple ampliamente la norma / Amply meets the standard
ISO 10545-3	 Absorción de agua / Water absorption	$0,5\% \leq E_b \leq 3\%$	$\leq 1,5\%$
ISO 10545-4	 Fuerza de rotura / Braking strength	$\geq 1100\text{ N}$	$\geq 1800\text{ N}$
	 Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	$\geq 23\text{ N/mm}^2$	$\geq 30\text{ N/mm}^2$
ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	I - IV	III rojo IV blanco/paja/salmón
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	 Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo GB minimum GB	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14	 Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class 3	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003	 Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	exigida (C.T.E) / required (C.T.E)	clase 2 / class 2
DIN 51130	 Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform)	-	R11

## RECOMENDACIONES / SUGGESTIONS

- ✓ Se recomienda utilizar morteros adhesivos de capa fina, tipo cemento-cola de buena calidad, así como un rejuntado impermeable adecuado para uso exterior / It is recommended to use thin set mortar and grouting with a waterproof joints grout for outdoors use
- ✓ Junta recomendada 5 mm / Recommended joint between pieces 5 mm